

## FONDOS DE HERRERÍA ANTICORROSIVOS

### Descripción y Usos:

**Los Fondos de Herrería Anticorrosivos de KolorTex** es un producto protector para ser utilizado en superficies metálicas, ferrosas y de acero, tanto estructurales como ornamentales, ofreciéndoles una protección anticorrosiva adicional. Por sus características de calidad, su alto contenido en pigmentos inhibidores y su alto rendimiento, es el producto ideal para ser utilizado en talleres de herrería, en obras civiles y en estructuras metálicas y ferrosas ubicadas en zonas moderadamente corrosivas, tales como: cerchas, marcos, ventanas, puertas de hierro, rejas, galpones, entre otras. Es un producto con un excelente poder de adhesión y elevada resistencia a intemperie, con óptima durabilidad en ambientes tanto interiores como exteriores; sin embargo, no está recomendado su uso en superficies sujetas a inmersión.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Se debe eliminar todo tipo de residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Si hay presencia de óxido en la superficie a recubrir, se recomienda realizar un tratamiento físico de escafricado mecánico con papel de lija de grano 80 ó cepillo de cerdas duras; posterior al cual se debe lavar con agua, jabón y desengrasantes industriales.

### Aplicación:

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar completamente, antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo y/o pistola de tipo convencional. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. En caso de aplicación con pistola convencional diluir, con solventes alifáticos (Ej. Varsol, Espíritu Mineral) entre un 10 y máximo un 20%. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar solventes alifáticos.

### Características técnicas:

- Vehículo: Resinas Alquílicas Modificadas.
- Color: Blanco, Gris, Negro y Rojo.
- Acabado: Mate (Brillo  $\phi 60^\circ < 15UB$ ).
- Densidad: (4.10-4.50) Kg/gal.
- Viscosidad original: mínimo 75 K.U. (unidades Krebs).
- Sólidos por peso: (42.0 $\pm$ 2.0) %
- Rendimiento teórico: (40-45) m<sup>2</sup>/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este rendimiento puede variar según el método de aplicación, la porosidad del substrato y el color base de la superficie a recubrir.
- Secamiento @25°C:
  - Al tacto: 30 a 45 min.
  - Para Repintar: 4 a 5 horas.
  - Curado total: 24 horas.
- Presentación:
  - Envase de ¼ de galón de capacidad.
  - Envase de un de galón de capacidad.
  - Tambor de 50 galones de capacidad.

Código: Línea K700	Producto: Fondos de Herrería Anticorrosivos	Fecha de actualización: 21/07/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTex 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 1 de 2



(0241) 877.43.94



www.kolorTex.com



ventasKolorTex@hotmail.com



@kolorTexvzla

**FONDOS DE HERRERÍA  
ANTICORROSIVOS**

**Precauciones, Manejo y Almacenamiento:**

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y con los ojos. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No fumar durante la aplicación. Alejar el producto de toda fuente de calor. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos de protección para su aplicación, tales como: mascarar respiratorias, lentes de seguridad y guantes; sobre todo en casos de sobre-exposición al producto. No vierta este material en ríos, mares y lagos. Maneje los desechos de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales locales y nacionales. Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años.

Código: Línea K700	Producto: Fondos de Herrería Anticorrosivos	Fecha de actualización: 21/07/2020
		Elaborado por Pinturas KolorTex 2008, C.A. J-29553773-5
		Página: 2 de 2



(0241) 877.43.94



[www.kolorTex.com](http://www.kolorTex.com)



[ventaskolorTex@hotmail.com](mailto:ventaskolorTex@hotmail.com)



[@kolorTexvzla](https://www.instagram.com/kolorTexvzla)